



Technisches Datenblatt - KRIEBCOAT Light Bulk – bläulich - Volumen 1,2 fach – KCLB

Rohstoff:	100 % Sekundärfasern
	keine Chlorbleiche im Produktionsprozess
Einsatzzweck:	Rollenoffset Coldset
Alterungsbeständigkeit (DIN 6738-92):	Gruppe LDK 12 - 80 = mehrere 100 Jahre

Flächengewichte	g/m²		48	51
Flächenbez. Masse	g/m ²	DIN EN ISO 534	48 ± 2,5%	51 ± 2,5%
Volumen	cm ³ /g		1,20 ± 0,10	
Glätte Bekk OS	sec	DIN 53107	50 ± 10	
Opazität	%	DIN 53.164	≥ 92	≥ 93
Weißße	%	ISO 2470	81 ± 3	
abs.: Feuchte	%	EN 20287	5,00 ± 0,50	

(Stand: 09.07.2010)



KÜBLER & NIETHAMMER
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG
Bauhofstraße 1 - 09648 Kriebstein/Sa.

FON: +49 (0) 34 327 97-809 FAX: +49 (0) 34 327 97-934
E-Mail: info@k-n-paper.de www.k-n-paper.de