



**Technisches Datenblatt - KRIEBCOAT Light Coldset – bläulich - Volumen 1,2 fach – KCLC**

<b>Rohstoff:</b>	100 % Sekundärfasern
	keine Chlorbleiche im Produktionsprozess
<b>Einsatzzweck:</b>	Rollenoffset Coldset wasserlos
<b>Alterungsbeständigkeit (DIN 6738-92):</b>	Gruppe LDK 12 - 80 = mehrere 100 Jahre

<b>Flächengewichte</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>		<b>48</b>	<b>51</b>
Flächenbez. Masse	g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 534	48 ± 2,5%	51 ± 2,5%
Volumen	cm <sup>3</sup> /g		1,20 ± 0,10	
Glätte Bekk OS	sec	DIN 53107	50 ± 10	
Opazität	%	DIN 53.164	≥ 92	≥ 93
Weißße	%	ISO 2470	81 ± 3	
abs.: Feuchte	%	EN 20287	5,00 ± 0,50	

( Stand: 09.07.2010 )



**KÜBLER & NIETHAMMER**  
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG  
Bauhofstraße 1 - 09648 Kriebstein/Sa.

FON: +49 (0) 34 327 97-809 FAX: +49 (0) 34 327 97-934  
E-Mail: info@k-n-paper.de www.k-n-paper.de