



**Technisches Datenblatt - KRIEBCOAT Superior Xtra – KCSX**

<b>Rohstoff:</b>	100 % Sekundärfasern
	keine Chlorbleiche im Produktionsprozess
<b>Einsatzzweck:</b>	Rollenoffset Heatset
<b>Alterungsbeständigkeit (DIN 6738-92):</b>	Gruppe LDK 12 - 80 = mehrere 100 Jahre

			54	57	60	65	70	80
<b>Flächengewichte</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>							
			<b>größer 80 g/m<sup>2</sup> auf Anfrage</b>					
Flächenbez. Masse	g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 534	54 ± 2,5%	57 ± 2,5%	60 ± 2,5%	65 ± 2,5%	70 ± 2,5%	80 ± 2,5%
Volumen	cm <sup>3</sup> /g		0,95 ± 0,10	0,95 ± 0,10	0,95 ± 0,10	0,95 ± 0,10	0,95 ± 0,10	0,95 ± 0,10
Glätte Bekk OS	sec	DIN 53107	700 ± 100			800 ± 100		
Glanz (Gardner 75°)	%	Tappi 480	42 ± 3			50 ± 2		
Opazität	%	DIN 53.164	≥ 92	≥ 92	> 94	> 95	> 96	> 97
Weißße	%	ISO 2470	81 ± 3					
abs.: Feuchte	%	EN 20287	5,0 ± 0,5					

( Stand: 09.07.2010 )



**KÜBLER & NIETHAMMER**  
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG  
Bauhofstraße 1 - 09648 Kriebstein/Sa.

FON: +49 (0) 34 327 97-809 FAX: +49 (0) 34 327 97-934  
E-Mail: info@k-n-paper.de www.k-n-paper.de



**Technisches Datenblatt - KRIEBCOAT Superior Silk – KCSS**

<b>Rohstoff:</b>	100 % Sekundärfasern
	keine Chlorbleiche im Produktionsprozess
<b>Einsatzzweck:</b>	Rollenoffset Heatset
<b>Alterungsbeständigkeit (DIN 6738-92):</b>	Gruppe LDK 12 - 80 = mehrere 100 Jahre

			54	57	60	65	70	80
<b>Flächengewichte</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>							
			<b>größer 80 g/m<sup>2</sup> auf Anfrage</b>					
Flächenbez. Masse	g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 534	54 ± 2,5%	57 ± 2,5%	60 ± 2,5%	65 ± 2,5%	70 ± 2,5%	80 ± 2,5%
Volumen	cm <sup>3</sup> /g		1,00 ± 0,10	1,00 ± 0,10	0,98 ± 0,10	0,98 ± 0,10	0,98 ± 0,10	0,97 ± 0,10
Glätte Bekk OS	sec	DIN 53107	300 ± 50					
Glanz (Gardner 75°)	%	Tappi 480	20 ± 2					
Opazität	%	DIN 53.164	≥ 93	≥ 93	> 94	> 95	> 96	> 97
Weißße	%	ISO 2470	81 ± 3					
abs.: Feuchte	%	EN 20287	5,0 ± 0,5					

( Stand: 09.07.2010 )



**KÜBLER & NIETHAMMER**  
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG  
Bauhofstraße 1 - 09648 Kriebstein/Sa.

FON: +49 (0) 34 327 97-809 FAX: +49 (0) 34 327 97-934  
E-Mail: info@k-n-paper.de www.k-n-paper.de



**Technisches Datenblatt - KRIEBCOAT Superior Bulk – Volumen 1,2 fach - KCSB**

<b>Rohstoff:</b>	100 % Sekundärfasern
	keine Chlorbleiche im Produktionsprozess
<b>Einsatzzweck:</b>	Rollenoffset Heatset
<b>Alterungsbeständigkeit (DIN 6738-92):</b>	Gruppe LDK 12 - 80 = mehrere 100 Jahre

			54	57	60	65	70	80
<b>Flächengewichte</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>							
			<b>größer 80 g/m<sup>2</sup> auf Anfrage</b>					
Flächenbez. Masse	g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 534	54 ± 2,5%	57 ± 2,5%	60 ± 2,5%	65 ± 2,5%	70 ± 2,5%	80 ± 2,5%
Volumen	cm <sup>3</sup> /g		1,20 ± 0,10					
Glätte Bekk OS	sec	DIN 53107	50 ± 10					
Opazität	%	DIN 53.164	≥ 93	≥ 93	> 94	> 95	> 96	> 97
Weißße	%	ISO 2470	81 ± 3					
abs.: Feuchte	%	EN 20287	5,0 ± 0,5					

( Stand: 09.07.2010 )



**KÜBLER & NIETHAMMER**  
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG  
Bauhofstraße 1 - 09648 Kriebstein/Sa.

FON: +49 (0) 34 327 97-809 FAX: +49 (0) 34 327 97-934  
E-Mail: info@k-n-paper.de www.k-n-paper.de